



KLEUREN KUNSTLEER **GROEP A(SG)**



KLA SG - 001


KLA SG - 005


KLA SG - 007


KLA SG - 028



KLA SG - 027


KLA SG - 042


KLA SG - 306


KLA SG - 120


KLA SG - 370


KLA SG - 460


KLA SG - 480


KLA SG - 403

STOF SPECIFICATIE


Samenstelling	32 % Polyester 64% PVC 4% Polyurethaan
Dikte	1,45±5% mm
Gewicht	475±5% gr/m²

Treksterkte lengte	> 220 N (ISO 4674-1)
Treksterkte breedte	> 360 N (ISO 4674-1)
Flexibiliteit	>100.000 bij 23°C ISO 5402
Slijtvastheid	22.000 ISO 5470-2
Lichtvastheid	>4 (lichte kleuren) >5 (donkere kleuren) ISO 105 B 02
Kleursterkte bij wrijving	4-4 (grijze schaal) ISO 105-X12


Hoewel alles in het werk is gesteld om de juiste kleur te benaderen kan deze afwijken van het fysieke kleurstaal.

KLEUREN KUNSTLEER **GROEP A(SG)**


KLA SG - 585



KLA SG - 606


KLA SG - 602


KLA SG - 205



KLA SG - 062



KLA SG - 310


KLA SG - 303


KLA SG - 006


KLA SG - 370


KLA SG - 460


KLA SG - 480


KLA SG - 403

STOF SPECIFICATIE

Samenstelling	32 % Polyester 64% PVC 4% Polyurethaan
Dikte	1,45±5% mm
Gewicht	475±5% gr/m²

Treksterkte lengte	> 220 N (ISO 4674-1)
Treksterkte breedte	> 360 N (ISO 4674-1)
Flexibiliteit	>100.000 bij 23°C ISO 5402
Slijtvastheid	22.000 ISO 5470-2
Lichtvastheid	>4 (lichte kleuren) >5 (donkere kleuren) ISO 105 B 02
Kleursterkte bij wrijving	4-4 (grijze schaal) ISO 105-X12

Hoewel alles in het werk is gesteld om de juiste kleur te benaderen kan deze afwijken van het fysieke kleurstaal.


Schaffenburg
— OFFICE FURNITURE —

ISO 9001 ISO 14001

2017.01


#thuis op je werk

KLEUREN KUNSTLEER **GROEP A(SG)**


KLA SG - 317


KLA SG - 360



KLA SG - 319



KLA SG - 308



KLA SG - 275



KLA SG - 405


KLA SG - 430


KLA SG - 525


KLA SG - 260


KLA SG - 580


KLA SG - 625


KLA SG - 901


STOF SPECIFICATIE

Samenstelling	32 % Polyester 64% PVC 4% Polyurethaan
Dikte	1,45±5% mm
Gewicht	475±5% gr/m²

Treksterkte lengte	> 220 N (ISO 4674-1)
Treksterkte breedte	> 360 N (ISO 4674-1)
Flexibiliteit	>100.000 bij 23°C ISO 5402
Slijtvastheid	22.000 ISO 5470-2
Lichtvastheid	>4 (lichte kleuren) >5 (donkere kleuren) ISO 105 B 02
Kleursterkte bij wrijving	4-4 (grijze schaal) ISO 105-X12

Hoewel alles in het werk is gesteld om de juiste kleur te benaderen kan deze afwijken van het fysieke kleurstaal.

KLEUREN KUNSTLEER **GROEP A(SG)**



KLA SG - 257



KLA SG - 068

STOF SPECIFICATIE

Samenstelling	32 % Polyester 64% PVC 4% Polyurethaan
Dikte	1,45±5% mm
Gewicht	475±5% gr/m²

Treksterkte lengte	> 220 N (ISO 4674-1)
Treksterkte breedte	> 360 N (ISO 4674-1)
Flexibiliteit	>100.000 bij 23°C ISO 5402
Slijtvastheid	22.000 ISO 5470-2
Lichtvastheid	>4 (lichte kleuren) >5 (donkere kleuren) ISO 105 B 02
Kleursterkte bij wrijving	4-4 (grijze schaal) ISO 105-X12

Hoewel alles in het werk is gesteld om de juiste kleur te benaderen kan deze afwijken van het fysieke kleurstaal.